

## siccatio Klebe- und Armiermörtel

Art.-Nr. 2015 (25kg Sack); Art.-Nr. 2016 (10kg Eimer)

Verwendungszweck	siccatio Klebe- und Armiermörtel ist ein mineralischer, hoch diffusionsoffener und kapillaraktiver Mörtel zum Kleben und vollflächigen Überarbeiten von siccatio Klimaplatten (Kalziumsilikatplatten). Siccatio Klebe- und Armiermörtel ist weiterhin universell in der Sanierung und Restaurierung von Gebäuden/Bauwerken als Renovierputz auf Altputzen oder als Haftbrücke für anspruchsvolle Untergründe im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
Zusammensetzung	siccatio Klebe- und Armiermörtel besteht aus natürlichem hydraulischen Kalk nach EN 459-1, Puzzolan, kornabgestuften Kalkbrechsanden und Vergütungszusätzen.
Technische Daten	Mörtelgruppe: CSII nach EN 998-1   PII nach DIN 18550 Brandklasse: A1 Körnung: 0-1mm Festmörtelrohddichte: 1,37 kg/dm <sup>3</sup> Druckfestigkeit: c. 2 N/mm <sup>2</sup> Dampfdiffusionszahl: <8 Wasseraufnahme: W0 (hoch Wasseraufnahmefähig)
Untergrund	Der Putzgrund muss trocken, sauber und frei von lose anhaftenden Teilen sein. Putzgrundprüfung stets entsprechend VOB/C und DIN 18350 durchführen.
Mörtelbereitung	siccatio Klebe- und Armiermörtel mit sauberem Wasser knollenfrei und verarbeitungsgerecht anrühren. <u>Wasserbedarf</u> ca. 8,5l Wasser pro 25kg Sack ca. 3,4l Wasser pro 10kg Eimer Verarbeitungszeit ca. 1h (+20°C).
Verarbeitung	siccatio Klebe- und Armiermörtel ist von Hand sowie mit allen gängigen Putzmaschinen zu verarbeiten. <u>Dämmplattenverklebung</u> Vollflächige, luftschichtfreie Verklebung der Dämmplatten, fest anklopfen und ausrichten. <u>Putz ohne Armierung (wenn Untergrund spannungsfrei)</u> siccatio Klebe- und Armiermörtel mit Glättkelle vollflächig ca. 3-5mm auftragen. <u>Armierputz</u> siccatio Klebe- und Armiermörtel mit Zahntraufel vollflächig ca. 5-7mm auftragen. Gewebe vollflächig mind. 10 cm überlappend einbetten. <u>Renovierputz auf Altputzen</u> siehe Armierung <u>Haftbrücke</u> siccatio Klebe- und Armiermörtel mit Zahntraufel vollflächig ca. 5-7 mm auftragen und aufkämmen. <u>Besondere Hinweise</u> Frischen Putz vor schneller Austrocknung schützen. siccatio Klebe- und Armiermörtel darf nur im Originalzustand ohne Beimischungen verwendet werden.
Ergiebigkeit	ca. 1kg/m <sup>2</sup> je 1mm Auftragsdicke
Verarbeitungstemperatur	Luft- und Oberflächentemperatur muss mindestens 5°C und höchstens 25°C betragen.
Reinigung der Werkzeuge	Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten mit sauberem Wasser reinigen.
Lagerung	Trocken und vor Feuchtigkeit geschützt. Bei sachgerechter Lagerung für mindestens 9 Monate haltbar.
Lieferung	25kg-Papiersäcke; 10kg Kunststoffeimer

Vorgenannte Angaben basieren auf Versuchen und Erfahrungen und stellen allgemeine Richtlinien dar. Sie sind nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragbar und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Es gelten die allg. anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien. Technische Informationen über weitere Produkte und unser technischer Beratungsdienst stehen auf Anfrage zur Verfügung. Techn. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen.